








GAMME DES PLÂTRES DE CONSTRUCTION KNAUF

Application

	FLEURUS®	MOULARUS	COLLARUS	MP75®	MP75L®	TOP FINISH	PERLIFIX®	JOINTFILLER	FUGENFULLER
									
	KNAUF FLEURUS® est un enduit de plâtre traditionnel qui s'applique manuellement sur tous les supports. Il convient aux travaux d'aménagement des constructions neuves ou en rénovation, à l'exception des locaux humides.	KNAUF MOULARUS est un plâtre de moulage qui convient pour la fabrication d'éléments décoratifs, de faux plafonds, de gorges, etc.	KNAUF COLLARUS est destiné à l'accrochage de motifs décoratifs en plâtre (rosaces, gorges... Sur tous les supports en plâtre ou ciment)	KNAUF MP75® est un enduit monocouche qui s'applique mécaniquement sur tous les supports rugueux et absorbants, dans les constructions neuves ou en rénovation, dans les hôtels, bâtiments administratifs, à l'exception des locaux humides.	KNAUF MP75 L® est un enduit monocouche allégé qui s'applique mécaniquement sur tous les supports rugueux et absorbants, dans les constructions neuves ou en rénovation, dans les hôtels, bâtiments administratifs, à l'exception des locaux humides.	KNAUF TOP FINISH est un enduit pelliculaire de finition destiné aux supports suivants : support en ciment blanc, béton lisse très absorbant, plaque de plâtre brute avant peinture (ou autres habillages)	KNAUF PERLIFIX® est destiné au collage des plaques de plâtre type Knauf sur tout type de maçonnerie y compris les supports en béton.	KNAUF JOINTFILLER est un enduit à séchage à prise longue, utilisé pour réaliser les joints entre plaques de plâtre type KNAUF BA (bord aminci ou HRAC (bord aminci semi-arrondi). Il doit être utilisé avec une bande d'armature.	KNAUF FUGENFULLER est un enduit à prise rapide, utilisé pour finir manuellement avec une bande d'armature les joints entre plaques de plâtre type HRAC (bord aminci semi-arrondi). et AK ou BA (bords amincis).
Epaisseur Recommandée	± 10 à 15mm			10 à 15 mm	10mm à 15 mm	1 à 4 mm		- 3mm	- 3mm
Rendement en m ²	1 sac de 40 kg donne environ 4 à 4.5 m ²	1 sac de 40 kg + 80% d'eau donne 48 litres de pâte		1 sac de 30 kg donne environ 2,8 à 3.2 m ²	1 sac de 25 kg donne environ 2,8 à 3.2 m ²	1 sac de 20 kg donne environ 26 m ²	1 sac de 25 kg donne environ 5 à 8 m ² de plaque posée	Consommation 0,3 kg /m ²	1 kg de FUGENFULLER donne environ 1.2 L de mortier prêt à l'emploi
Mise en œuvre	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Mécanique	Mécanique	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Conditionnement	40kg	40kg	25kg	30kg	25kg	20kg	25kg	20kg	25kg

Supports	FLEURUS®	MOULARUS	COLLARUS	MP75®	MP75L®	TOP FINISH	PERLIFIX®	JOINTFILLER	FUGENFULLER
Brique, Parpaing	•		•	•	•		•		
Béton coulé brut	•		•	•	•		•		
Béton préfabriqué absorbant	•		•	•	•	•	•		
Béton préfabriqué non absorbant	•▲		•▲	•▲	•▲	•▲	•▲		
Sous couche en plâtre ou ciment			•	•	•	•	•		
Plaque de plâtre						•	•	•	•

▲ Appliquer une couche primaire de KNAUF BETOKONTAKT

Siège Social Oran

Boite postale N° 02 - 31240 - Boufatis

Tél. : +213 (0) 41 52 10 50 / 51 - Fax : +213 (0) 41 52 12 26 / 14 62

Bureau Alger

02, Lot Ben Haddadi Said - 16002 - Chéraga

Tél. : +213 (0) 21 36 87 00 - Fax : +213 (0) 21 36 77 17

Bureau Sétif

L'Aid Dahoua, Zone d'activité - 3ème tranche - 19000 Sétif

Tél. : +213 (0) 36 93 77 41 - Fax : +213 (0) 36 93 77 41

E-mail : info@knaufalgerie.com

www.knaufalgerie.com

KNAUF Plâtres