

GRANIFLEX G5

Enduit monocouche
D'imperméabilisation

DESCRIPTION

Le **GRANIFLEX** est un enduit monocouche de finition et d'imperméabilisation de façades. Il se présente sous la forme d'une poudre blanchâtre prête à gâcher.

Le **GRANIFLEX** est composé de

- liant hydrauliques
- charges sélectionnés
- adjuvants chimiques dont des hydrofuges

DOMAINES D'APPLICATION

Crépissage de finition d'imperméabilisation pour façades extérieures et murs intérieurs. Le **GRANIFLEX** s'applique sur tout support en béton, mortier, briques et blocs de terre cuite.

PROPRIETES ET EFFETS

- Très bonne adhérence sur les maçonneries
- bonne tenue au feu.
- bonne imperméabilité
- bonne durabilité.
- bonnes caractéristiques mécaniques

CARACTERISTIQUES

Densité 1,4 à 1,5
Granulométrie..... 0 à 3 mm
Couleur..... blanc cassé
(Autres couleurs sur demande)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le support doit être sain et propre. Il doit être débarrassé des parties non adhérentes ou friables. Les traces d'huile, de graisse, de laitance, etc., doivent être éliminées.

Préparation du mélange :

Gâcher le **GRANIFLEX** avec de l'eau propre. La quantité d'eau de gâchage varie selon les moyens de mise en œuvre et la consistance désirée.

Mise en œuvre

Mise en œuvre manuelle, mécanique ou par Projection.

Le **GRANIFLEX** peut être appliqué en une couche ou en plusieurs couches appliquées à quelques heures d'intervalle.

Chaque couche ne doit pas dépasser 15 mm d'épaisseur .

Humidifier légèrement avant l'application de Chaque couche.

Ne jamais appliquer sur un support fortement exposé au soleil (risque de dessiccation prématurée de l'enduit).

CONSOMMATION

La consommation dépend de la planéité du support, du mode d'application et des pertes à la mise en œuvre.

A titre indicatif la consommation sera environ de 6 à 8 Kg : application mécanique et de 10 à 12 Kg : par projection
Par couche de 10 à 15mm.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.



Zone industrielle Oued Smar – BP85 Oued Smar – 16270 Alger

Tél : (213) 021 51 66 81 & 82

Fax : (213) 021 51 64 22 & 021 51 65 23

www.granitex.dz - E-mail: granitex@granitex.dz

