



SARL. SUD ETANCHE. SARL au Capital de 80 000 000 DA.

Fabrication de tous produits d'étanchéité.

Siège sociale: 35, Rue Abou Nouas. Hydra. Alger.16405

Usine: Zone industrielle de Bouinan lot n° 16. Blida.

Tél/Fax: 00213.21.60.21.82. Tél: 00213.21.60.31.29.

E-mail: sarl_sudetanche@yahoo.fr

FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Produit : Emulsion Bitumineuse (FLINTKOT).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type de solvant : Eau.
Point d'éclair : Néant.
Pourcentage en eau : 45%.
Conforme aux normes : D.T.U. 43.1 et à la réglementation relative au bâtiment.
Temps de séchage : en surface 1 à 3 Heures.
Dans la masse : 12 à 24 Heures.
Perméabilité à la vapeur d'eau : 0.89 G/M²/24H.
Température de service : -10°C à 60°C.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

- Résiste à l'eau, l'alcool et aux solutions salines.
- Ne résiste pas aux huiles, aux hydrocarbures et aux solvants.

COMBUSTIBILITE :

Humide : Ininflammable.
Sec : Difficilement inflammable.
Couleur : Noir.

UTILISATION :

- Imperméabilisation des parois intérieures, des caves et des murs extérieurs.
- Protection des murs contre l'humidité.
- Couche de protection entre certains métaux (le plomb et le béton).
- Enduit d'application à froid.
- Application 0.500 Kg/1m².

HYDRAULIQUE : Imperméabilisation des barrages, Canalisation d'eau et barrages collinaires.

OUVRAGES D'ART : Protection des ponts et viaduc contre la corrosion.

AGRICULTURE : Surfaçage des branches après coupe lors de la taille des arbres.

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas conserver dans les lieux très froids.
- Ne pas diluer par les solvants (essence, mazout, etc....).
- Ne pas mélanger avec des émulsions de nature différente.
- Appliquer les couches successivement.

COMPOSITION CHIMIQUE :

- Eau
- Emulsifiant
- Bentonite
- Bitume distille

Nos produits sont conformes aux normes en vigueur et sévèrement contrôlés par notre laboratoire.

