

Fiche Technique

Jotashield Heritage Antique Tex



Description du produit

Jotashield Heritage Antique Tex est une peinture monocomposant à base d'eau, 100% pur acrylique et flexible. Ce produit peut être utilisé pour produire un effet patiné. Il est aussi bien utilisé pour décorer et protéger les anciennes surfaces que les nouvelles. Ce produit est excellent pour couvrir les légers défauts de surface du plâtre.

Domaine d'utilisation

A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux tels que les musées, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Commentaires

Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction du l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité requise au mètre carré se situe entre 0,7 et 1 m²/Litre.

Caractéristiques techniques

Couleurs	Se reporter à la carte des couleurs.
Extrait sec volumique*	62 ± 2
Viscosité	
COV	0,63 lbs/gal (76 gram/ltr.) USA-EPA Methode 24
Brillance	Matt
*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)	

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et poussiéreuses doivent être traitées à l'aide d'une brosse à poil durs.

Autres types de surfaces

Ce revêtement peut être utilisé sur d'autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d'information.

Conditions pendant l'application

La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d'application

Autres Truelle, voir la procédure d'application.

Données pour la mise en oeuvre

Proportions de mélange (en volume) Monocomposant

Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Isoler la surface à l'aide d'un primaire recommandé. Appliquer Jotashield Heritage Antique Tex à la truelle.

Afin d'obtenir la texture et l'apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de faire appliquer le Jotashield Heritage Antique Tex par un peintre professionnel.

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l'air, de la température, de l'épaisseur du film, du nombre de couches.

Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.

- Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d'air)
- Epaisseur du film recommandée
- Une couche appliquée sur support inerte.

* Relative humidity 70%

Température du support	10°C	23°C	40°C
Sec au toucher	6 heures	3 heures	1 heures
Sec à coeur	24 heures	12 heures	6 heures
Temps de recouvrement, minimum ¹	24 heures	24 heures	12 heures
Temps de recouvrement, maximum ^{2,3}			

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d'une application multi couche, le nombre de couches la cadence d'application et l'épaisseur total du système peinture influenceront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé que sur site et dépend de l'ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer	1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex	2 couches
Jotashield Penetrating Primer	1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex	1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat)	1 couche
Jotashield Heritage Glaze	1 couche
Jotashield Penetrating Primer	1 couche
Jotashield Heritage Antique Tex	1 couche
Jotashield Heritage Glaze	2 couches

D'autres systèmes peuvent être spécifiés par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.

Manipulation

A manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l'utilisation.

Emballage

1 US G and 5 US G.

L'emballage peut être différent suivant les pays et leur réglementation nationale en vigueur.

Santé et Sécurité

Veillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l'aide d'un nettoyant adapté, du savon et de l'eau. Rincer les yeux abondamment à l'eau et se faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ce produit, se référer à la fiche de données de sécurité.

Remarque

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.

Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, représentations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l'agent Jotun le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du 26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.

Fiche Technique

Jotashield Heritage Glaze



Description du produit

Jotashield Heritage Glaze est une peinture haut de gamme monocomposant à base d'eau, 100% pur acrylique et flexible. Ce produit peut être utilisé pour créer un effet artistique antique mat de façon à donner un style ancien. Il est aussi bien utilisé pour décorer et protéger les anciennes surfaces que les nouvelles.

Domaine d'utilisation

A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux tels que les musées, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Epaisseur du film et pouvoir couvrant

	Minimum	Maximum	Type	
Epaisseur sèche du film (µm)	15	25	20	
Epaisseur humide du film (µm)	45	75	60	
Pouvoir couvrant théorique (m ² /l)	14	22		*

Commentaires

* Si le Jotashield Heritage Glaze est utilisé comme couche de base.

Caractéristiques techniques

Couleurs Se reporter à la carte des couleurs.
Extrait sec volumique* 34 ± 2

Viscosité

Brillance Mat

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et poussiéreuses doivent être traitées à l'aide d'une brosse à poil durs.

Autres types de surfaces

Ce revêtement peut être utilisé sur d'autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d'information.

Conditions pendant l'application

La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d'application

Brosse Recommandé
Rouleau Recommandé

Données pour la mise en oeuvre

Diluant	WaterJotashield Heritage Glaze Thinner (Prolonge la durée de vie en pot après ouverture). (Pour faciliter l'application une dilution minimum de 40% is recommandée.)
Nettoyant	Eau douce
Données pour une application au pistolet conventionnel	
Nota	Afin d'obtenir la texture et l'apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de faire appliquer le Jotashield Heritage HB par un peintre professionnel.

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l'air, de la température, de l'épaisseur du film, du nombre de couches.

Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.

- Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d'air)
- Epaisseur du film recommandée
- Une couche appliquée sur support inerte.

* Humidité relative 70%

Température du support	10°C	23°C	40°C
Sec au toucher	12 heures	6 heures	1 heures
Sec à coeur	24 heures	12 heures	6 heures
Temps de recouvrement, minimum ¹	24 heures	12 heures	6 heures
Temps de recouvrement, maximum ^{2,3}			

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d'une application multi couche, le nombre de couches la cadence d'application et l'épaisseur total du système peinture influenceront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé que sur site et dépend de l'ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer	1 couche
Jotashield Product	1 couche
Jotashield Heritage Glaze finition désirée)	1 ou 2 couches (Selon la qualité de

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer	1 couche
Jotashield Product	1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat)	1 couche
Jotashield Heritage Glaze finition désirée)	1 ou 2 couches (Selon la qualité de

Si un Block filler est utilisé pour rectifier les imperfections sur le support, un sablage suivi d'une couche pleine et non diluée de Penetrating Sealer doit être utilisée avant toute application de Jotatashield.

D'autres systèmes peuvent être spécifiés par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.

Manipulation

A manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l'utilisation.

Emballage

1 L and 1 US G.

L'emballage peut être différent suivant les pays et leur réglementation nationale en vigueur.

Santé et Sécurité

Veillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l'aide d'un nettoyant adapté, du savon et de l'eau. Rincer les yeux abondamment à l'eau et se faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ce produit, se référer à la fiche de données de sécurité.

Remarque

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.

Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, représentations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l'agent Jotun le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du 26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.

Fiche Technique

Jotashield Heritage HB



Description du produit

A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux tels que les musées, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Domaine d'utilisation

A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est recommandé pour les bâtiments auxquels on souhaite donner un style ancien.

Commentaires

Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction de l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité requise au mètre carré se situe entre 0.15 et 0.4 m²/L pour obtenir une épaisseur de film entre 2 et 4 mm .

Boucher les imperfections du support à l'aide du Jotashield Filler. Isoler la surface avec le Jotashield Penetrating Primer.

Caractéristiques techniques

Couleurs Nombre limité

Extrait sec volumique* 65 ± 2

Viscosité

COV 0 lbs/gal (gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
0 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

Brillance Mat

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et poussiéreuses doivent être traitées à l'aide d'une brosse à poil durs.

Autres types de surfaces

Ce revêtement peut être utilisé sur d'autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d'information.

Conditions pendant l'application

La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d'application

Autres Spatule, truelle (en acier)

Données pour la mise en oeuvre

Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Appliquer Jotashield Heritage HB à la truelle.

Afin d'obtenir la texture et l'apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de faire appliquer le Jotashield Heritage HB par un peintre professionnel.

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l'air, de la température, de l'épaisseur du film, du nombre de couches.

Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.

- Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d'air)
- Epaisseur du film recommandée
- Une couche appliquée sur support inerte.

* Relative humidity 70%

Température du support	10°C	23°C	40°C
Sec au toucher	12 heures	3 heures	1 heures
Sec à coeur	24 heures	5 heures	3 heures
Temps de recouvrement, minimum ¹	24 heures	5 heures	3 heures
Temps de recouvrement, maximum ^{2,3}			

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d'une application multi couche, le nombre de couches la cadence d'application et l'épaisseur total du système peinture influenceront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé que sur site et dépend de l'ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Jotashield Penetrating Primer	1 couche
Jotashield Heritage HB	1 - 2 couches
Jotashield Penetrating Primer	1 couche
Jotashield Heritage HB	1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat)	1 couche
Jotashield Heritage Glaze	1 couche

D'autres systèmes peuvent être spécifiés par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.

Manipulation

Manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l'utilisation et maintenir sous agitation permanente pendant l'application.

Emballage

5 US G.

Santé et Sécurité

Veillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l'aide d'un nettoyant adapté, du savon et de l'eau. Rincer les yeux abondamment à l'eau et se faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ce produit, se référer à la fiche de données de sécurité.

Remarque

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.

Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, représentations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l'agent Jotun le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du 26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.

Fiche Technique

Jotashield Heritage Traditional Tex



Description du produit

Jotashield Heritage Traditional Tex est une peinture monocomposant à base d'eau, 100% pur acrylique contenant des agrégats. Ce produit peut être utilisé pour créer un effet antique mat de façon à donner un style ancien. Il est aussi bien utilisé pour décorer et protéger les anciennes surfaces que les nouvelles.

Domaine d'utilisation

A utiliser en extérieur sur des surfaces telles que le béton, le ciment etc. Il est fortement recommandé pour des lieux tels que les musées, les galeries, les mosquées et autres lieux où un style ancien et élégant est souhaité.

Commentaires

Le pouvoir couvrant théorique a été calculé en fonction du l'extrait sec et des épaisseurs indiqués. Le pouvoir couvrant pratique dépend de l'épaisseur appliquée, de la nature du support et de la méthode d'application. En principe la quantité requise au mètre carré se situe entre 3.0 et 4.0 Kg/m².

Caractéristiques techniques

Couleurs	Se reporter à la carte des couleurs.
Extrait sec volumique*	52 ± 2
Viscosité	
COV	0,32 lbs/gal (40 gram/ltr.) USA-EPA Methode 24
Brillance	Mat
*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)	

Préparation de surface

La surface doit être en bon état, propre et sèche, exempte de toute contamination. Les surfaces farineuses et poussiéreuses doivent être traitées à l'aide d'une brosse à poil durs.

Autres types de surfaces

Ce revêtement peut être utilisé sur d'autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d'information.

Conditions pendant l'application

La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d'application

Autres Spatule, truelle (en acier)

Données pour la mise en oeuvre

Diluant/nettoyant Water

Données pour une application au pistolet conventionnel

Nota Appliquer Jotashield Heritage Traditional Tex à la truelle.

Afin d'obtenir la texture et l'apparence souhaitée, Il est fortement recommandé de faire appliquer le Jotashield Heritage Traditional Tex par un peintre professionnel.

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l'air, de la température, de l'épaisseur du film, du nombre de couches.

Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.

- Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d'air)
- Epaisseur du film recommandée
- Une couche appliquée sur support inerte.

* Relative humidity 70%

Température du support	10°C	23°C	40°C
Sec au toucher	12 heures	3 heures	1 heures
Sec à coeur	24 heures	5 heures	3 heures
Temps de recouvrement, minimum ¹	24 heures	5 heures	3 heures
Temps de recouvrement, maximum ^{2,3}			

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d'une application multi couche, le nombre de couches la cadence d'application et l'épaisseur total du système peinture influenceront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé que sur site et dépend de l'ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Systeme type

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 2 couches

Jotashield Penetrating Primer ou Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 1 couche
Jotashield Topcoat Silk (Base coat) 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 1 couche

Jotashield Penetrating Primer or Jotashield Alkali Resistant Primer 1 couche
Jotashield Heritage Traditional Tex 1 couche
Jotashield Heritage Glaze 2 couches

Si un Block filler est utilisé pour rectifier les imperfections sur le support, un sablage suivi d'une couche pleine et non diluée de Penetrating Sealer doit être utilisée avant toute application de Jotashield.

D'autres systèmes peuvent être spécifiés par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.

Manipulation

Manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l'utilisation et maintenir sous agitation permanente pendant l'application.

Emballage

1 US G and 5 US G.

L'emballage peut être différent suivant les pays et leur réglementation nationale en vigueur.

Santé et Sécurité

Veillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l'aide d'un nettoyant adapté, du savon et de l'eau. Rincer les yeux abondamment à l'eau et se faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ce produit, se référer à la fiche de données de sécurité.

Remarque

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.

Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, représentations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l'agent Jotun le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du 26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.