

Fiche Technique

Lady Glaze



Description du produit

Lady Glaze est le dernier vernis haut de gamme à base d'huile, recommandé pour des utilisations techniques telles que vernir, marbrer, moucheter et d'autres types de finitions spéciales.

Domaine d'utilisation

Idéal pour une utilisation en intérieur. Toute les surfaces préalablement peintes peuvent être vernies, ex : poutres de bois, panneaux de portes, meubles, murs etc.

Epaisseur du film et pouvoir couvrant

	Minimum
Epaisseur sèche du film (µm)	12,5
Epaisseur humide du film (µm)	30
Pouvoir couvrant théorique (m²/l)	34

Commentaires

Note : Le pouvoir couvrant théorique varie en fonction des épaisseurs et du type de finition appliquée.

Caractéristiques techniques

Couleurs	Nombre limité
Extrait sec volumique*	43 ± 2

Viscosité

COV 476 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

*Mesurée suivant ISO 3233:1998 (E)

Préparation de surface

La surface doit être propre, sèche et le primaire ou la sous couche ne doit pas être endommagé.

Autres types de surfaces

Ce revêtement peut être utilisé sur d'autres subjectiles. Merci de contacter Jotun pour plus d'information.

Conditions pendant l'application

La température du support doit être au minimum de 10°C. et de 3°C. au dessus du point de rosée. La température et l'humidité relative sont mesurées à proximité immédiate du support.

Méthodes d'application

Brosse	Recommandé
Rouleau	Recommandé
Others	D'autres outils peuvent être utilisés tels que: chiffon, éponge...

Données pour la mise en oeuvre

Proportions de mélange (en volume) Monocomposant

Diluant/nettoyant Jotun Thinner No. 2

Note : Lady Glaze doit toujours être dilué de 10 à 40% avant utilisation de façon à obtenir l'effet désiré.

Données pour une application au pistolet conventionnel

Temps de séchage

Le temps de séchage est généralement dépendant de la circulation de l'air, de la température, de l'épaisseur du film, du nombre de couches.

Les indications portées sur le tableau ci-dessous sont obtenues dans les conditions suivantes.

- Bonne ventilation (extérieur ou libre circulation d'air)
- Épaisseur du film recommandée
- Une couche appliquée sur support inerte.

Température du support	10°C	23°C	40°C
Sec au toucher	24 heures	12 heures	6 heures
Sec à coeur	96 heures	48 heures	24 heures
Temps de recouvrement, minimum			
	96 heures	48 heures	24 heures
Temps de recouvrement, maximum ^{2,3}			

1. Temps de recouvrement préconisés pour un recouvrement avec des produits de même famille.
2. Dans le cas d'une application multi couche, le nombre de couches la cadence d'application et l'épaisseur total du système peinture influenceront sur les temps de séchage.
3. La surface doit être sèche et exempte de toute souillure avant application.

Les données ci-dessus font partie des instructions générales. Le temps de séchage ne peut être déterminé que sur site et dépend de l'ancien revêtement, du type de produits utilisés, du nombre de couches, de la dilution, de la température, de la ventilation, etc..

Système type

Sur surfaces bois : (Intérieur).

Bengalac Woodprimer	1 couche
Stucco	2 couches
Fenomastic Enamel Semigloss	2 couches
Lady Glaze	1 couche

Sur ciment ou plâtre : (Intérieur uniquement).

Acrylic Emulsion Primer/ PVA Primer	1 couche
Stucco	2 couches
Fenomastic Enamel Semigloss	2 couches
Lady Glaze	1 couche

D'autres systèmes peuvent être spécifiés par JOTUN en fonctions des expositions et utilisations

Stockage

Le produit doit être stocké suivant la réglementation nationale en vigueur. Il est préférable de stocker les emballages dans un endroit sec, bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur et de flamme. Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés.

Manipulation

A manipuler avec précaution. Mélanger intimement avant l'utilisation.

Emballage

0.5 Litre

L'emballage peut être différent suivant les pays et leur réglementation nationale en vigueur.

Santé et Sécurité

Veuillez respecter les précautions indiquées sur les emballages ; Pulvériser dans des endroits bien ventilés. Eviter le contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent être immédiatement retirées à l'aide d'un nettoyant adapté, du savon et de l'eau. Rincer les yeux abondamment à l'eau et se faire examiner immédiatement par un médecin.

Pour obtenir les informations détaillées concernant les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ce produit, se référer à la fiche de données de sécurité.

Remarque

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience pratique.

Etant donné que le produit est souvent appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle de la qualité du produit. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.

Jotun est une multinationale avec des usines, représentations commerciales et stocks dans plus de 50 pays. Pour trouver l'agent Jotun le plus proche . Merci de consulter notre site web : www.jotun.com

Edition du 26.8.2009 de JOTUN
Cette version annule et remplace les précédents.